



# BRILFAST®

pinturas®  
**Acuario**



Libre de plomo



Secado ultra rápido



Excelente resistencia y protección

## FICHA TÉCNICA

**GRUPO:** ESMALTES ANTICORROSIVOS

### 1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

ESMALTE SECADO RAPIDO BRILFAST® EB600

### 2.- DESCRIPCIÓN

El esmalte secado rápido BRILFAST® es un recubrimiento fabricado a base de resina alquídica estirenada, pigmentos orgánicos e inorgánicos libres de plomo y solventes aromáticos.

### 3.- USOS Y PROPIEDADES

Esmalte de secado rápido, resistente a la humedad del medio ambiente, excelente dureza, buen brillo, adherencia y flexibilidad, anticorrosivo en ambientes corrosivos moderados, para uso profesional e industrial, se utiliza para trabajos en donde se requiera alta productividad. Para aplicar en interiores y exteriores.

Se aplica sobre superficies metálicas ferrosas (estructuras, tuberías, tanques, cancelerías, medios de transporte pesado), concreto (muros y piso), yeso (muros, techos y plafones), madera (puertas, ventanas y canceles) y vidrio (puertas, ventanas y canceles).

### 4.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie deberá estar seca, limpia, libre de polvo, grasa, falsas adherencias o cualquier otro contaminante.

En caso de presencia de óxido eliminar mediante herramientas manual mecánicas como lijas, cepillos de alambre continuando con la limpieza con alcoholes, solventes especiales (desengrasantes) o thinners. Aplicar el primario estructurista flash de acuerdo a la hoja técnica respectiva. Para superficies de concreto y yeso aplicar sellador vinílico para incrementar el rendimiento del esmalte BRILFAST®, para superficies de madera aplicar un sellador de nitrocelulosa.

En caso de repintados parciales o totales, reparar áreas con presencia de óxido aplicar CONVERTOR®. Mediante pruebas asegurar que el esmalte BRILFAST® NO REMUEBA LA CAPA DE LOS RECUBRIMIENTOS ANTERIORES.

### 5.- APLICACIÓN

Agitar el contenido del envase hasta lograr una mezcla homogénea, sobre todo si el producto tiene largos periodos de almacenamiento.

Para aplicación por aspersión diluir de 50 - 60 % con thinner estándar, aplicar dos a cuatro manos sencillas. (bajo estas condiciones se depositarán de 1 a 1.5 milésimas de pulgada de película seca (espesor óptimo recomendado), dando un tiempo de oreo entre manos de 10 - 15 minutos.

**LIMPIEZA DEL EQUIPO:** Limpie todo los implementos usados para pintar, utilizando thinner estándar.

Por su secado rápido no se recomienda aplicar con brocha, pero en caso necesario para recubrir áreas de difícil acceso diluir de 50% - 100% con thinner estándar y aplicar con brocha dos o tres capas dando el mismo tiempo de oreo entre capas.

Para uso industrial especializado solicitar la asesoría técnica respectiva.

### 6.- ALMACENAMIENTO

Conservarse en un lugar fresco seco y cubierto a una temperatura no menor de 5°C ni mayor de 35°C.

Mantener bien cerrado el envase.

En caso de no consumir el contenido del envase y por su secado rápido se recomienda dejar una capa de espejo de solvente.

### 7.- PRECAUCIONES

Evite el contacto con la piel o los ojos.

Manténgase lejos del alcance de los niños.

Manténgase lejos de chispas y fuentes de ignición.

Aplíquese con ventilación adecuada

En caso de ingestión accidental, acudir al médico.

Úsese el equipo de protección personal recomendado (mascarilla, guantes, goggles)

### 8.- PRESENTACIÓN

BOTE 1L - 4L  
CUBETA 19L  
TAMBOR 200L

**pinturasacuaria.com**  
Asesoría técnica  
CDMX y Área Metropolitana Tel.: 53212500  
Interior de la República sin costo 0180050433500



# BRILFAST®

pinturas®  
**Acuario**



Libre de plomo



Secado ultra rápido



Excelente resistencia  
y protección

## FICHA TÉCNICA

### DATOS TÉCNICOS

TIPO	ALQUIDAL ESTIRENADO
ACABADO	BRILLANTE, MATE Y SEMIMATE
VISCOSIDAD	900 - 1100
DENSIDAD (KG/LT)	0.920 - 1.12
SÓLIDOS EN PESO (%)	41 A 53
FINURA ( HEGMAN )	6,5 H MINIMO (COLORES BRILLANTES), 5H COLORES MATES
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	5 - 10 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO DURO	4 HORAS
DURABILIDAD	10 AÑOS
COLORES	14 COLORES DE LINEA, COLORES ESPECIALES SOBRE PEDIDO
RENDIMIENTO TEORICO	VARIA SEGÚN COLOR DE 6 - 8 MTS <sup>2</sup> /LT. A 2 MILS

Industrial Técnica de Pinturas, S. A. de C. V. garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se haya observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

Industrial Técnica de Pinturas, S. A. de C. V. garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

El rendimiento real depende del tipo y preparación de superficie, método de aplicación y espesor de película seca depositado.

[pinturasacuario.com](http://pinturasacuario.com)  
Asesoría técnica  
CDMX y Área Metropolitana Tel.: 53212500  
Interior de la República sin costo 0180050433500