



PRIMARIOS DE RELLENO 1K

RESINA ACRÍLICA

LÍNEA RN770

GRUPO: AG RACING LÍNEA DE REPINTADO AUTOMOTRIZ

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El uso de los primarios en el repintado de vehículos garantiza una reparación de calidad, ya que aseguran la protección anticorrosiva de las superficies metálicas y proporcionan la adherencia necesaria cuando se aplican sucesivas capas de pintura. Por lo que se recomienda que en todas las reparaciones en las que se tenga metal al descubierto se utilice un primario, para evitar daños a la lámina a consecuencia de la corrosión.

RECOMENDACIÓN DE USO

LOS PRIMARIOS DE RELLENO 1K han sido desarrollados para proporcionar una excelente adherencia entre la superficie a recubrir y el acabado final. Otorgan una excelente protección contra la corrosión; brindan una buena nivelación gracias a su capacidad de relleno. Pueden ser **"ENTINTADOS"** con un máximo de un 5% de nuestra BASE COLOR AG LÍNEA RN800 para que funcionen como "fondos" y el cubrimiento del color sea el más óptimo sobre todo en colores metálicos y aperlados.

LOS PRIMARIOS DE RELLENO 1K pueden ser aplicados sobre cualquier superficie pintada o lámina de acero desnuda, aluminio, lámina galvanizada tratada y superficies de madera. Pueden ser recubiertos con cualquiera de nuestros acabados de la línea de Repintado AG RACING (ESMALTES ACRÍLICOS Y BASE COLOR, ASÍ COMO ESMALTES DE POLIURETANO)

DILUCIÓN

Añada 1 parte del producto en volumen más 1 parte en volumen de THINNER ACRÍLICO LÍNEA TH 975.

Ejemplo: 1 litro de primario de relleno 1k + 1 litro de thinner acrílico . Es decir en una proporción del 100% del primario más el 100% de thinner acrílico. Agite perfectamente filtre y aplique de 2-3 manos dando un oreo de entre 5-10 minutos dependiendo de la temperatura, espere 1 hora y lije con lija de agua P600 para aplicar el acabado.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplique utilizando pistola de gravedad con boquilla 1.7 – 2.0 mm para efectos de relleno a una presión de 25-30 lbs. Aplique de 2 a 3 manos húmedas de **PRIMARIO DE RELLENO 1K** dando un tiempo de oreo entre mano y mano de 5-10 minutos dependiendo las condiciones climatológicas. Se debe aplicar este producto sobre superficies metálicas y/o pintadas previamente bien limpias con nuestro DESENGRASANTE LINEA RN920-RN925 para evitar problemas de desprendimiento.

GARANTÍA

Industrial Técnica de Pinturas, S. A. de C. V. garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se haya observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

Industrial Técnica de Pinturas, S. A. de C. V. garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

Para mayor información comunicarse:
01-800-504-35-00 01-55-5321-25-00
repintado@pinturasacuario.com
Industrial Técnica de Pinturas S.A. de C.V.

Producto elaborado bajo licencia de:

pinturas.
Acuario

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



PRIMARIOS DE RELLENO 1K RESINA ACRÍLICA LÍNEA RN770

DATOS TECNICOS

COLORES DISPONIBLES	BLANCO, GRIS CLARO
ACABADO	MATE
% DILUCIÓN	100% CON THINNER ACRÍLICO LÍNEA TH975
PESO ESPECIFICO	1.2 – 1.25 +/-
VISCOSIDAD EN ENVASE	6000 CPS +/- @ 25 °C
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	18-20 SEG COPA FORD # 4 @ 25 °C
TIEMPO DE SECADO LIBRE DE POLVO	5 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO PARA LIJAR CON P600	1 HORA @ 25°C
TIEMPO DE SECADO PARA RECUBRIR	1 HORAS @ 25°C

IMPORTANTE

Siga las recomendaciones e instrucciones para la utilización de este producto, el usuario asume toda la responsabilidad y riesgo si decide cambiar o modificar el uso o el manejo de este producto. No se recomienda para uso marino. No se recomienda aplicar este producto en superficies que estén en contacto con tierra suelta ni que tengan contacto con el agua o en condiciones severas de resistencia mecánica. Aplique este producto en lugares adecuados que tengan ventilación y se encuentren libres de polvo, basura o agentes que puedan afectar la apariencia final. La superficie debe de estar completamente limpia de cualquier agente contaminante que inhiba la adherencia del producto. Previo a la aplicación elimine todo tipo de grasa, aceite, óxido, polvo, gomas y pintura en malas condiciones. Utilice siempre su equipo de seguridad: goggles, guantes de nitrilo, mascarilla contra vapores y overol. Se debe mantener el envase muy bien cerrado y almacenado en lugares secos y frescos. No deje este producto al alcance de los niños. Es importante limpiar perfectamente el equipo de aplicación después de su uso. No deje material catalizado en el equipo de aplicación. No regrese material catalizado al envase original. Prepare solo el material que vaya a utilizar. EVITE EL USO DE SOLVENTES GENERICOS O THINNER ESTANDAR YA QUE AFECTAN EL ACABADO FINAL.

Para mayor información comunicarse:
01-800-504-35-00 01-55-5321-25-00
repintado@pinturasacuario.com
Industrial Técnica de Pinturas S.A. de C.V.

Producto elaborado bajo licencia de:
pinturas.
Acuario