



TRANSPARENTE RTU (LPA) RESINA DE POLIURETANO LÍNEA RN800

GRUPO: AG RACING LÍNEA DE REPINTADO AUTOMOTRIZ

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pinturas Acuario ha desarrollado **TRANSPARENTE RTU (LPA) LÍNEA RN800** es un transparente de poliuretano de dos componentes que otorga alto brillo, profundidad, durabilidad y retención de color. El **TRANSPARENTE RTU (LPA) LÍNEA RN800** proporciona una capa protectora contra los rayos ultravioleta gracias a una combinación de filtros solares de la más alta calidad, es ideal para acabados bicapa y tricapa en el repintado de autos evitando que aparezca un amarillamiento prematuro en los acabados.

RECOMENDACIÓN DE USO

Por su excelente secado puede ser usado como acabado en RESANES sobre los sistemas que componen la línea de repintado automotriz AG RACING: Base Color Línea RN800, Esmalte Acrílico Línea RN600 y Esmalte de Secado Rápido Línea RN100 (esmaltes previamente catalizados) (consulte la ficha técnica de cada producto). Para pulir este producto y obtener excelentes resultados recomendamos que se respete el tiempo de curado y se pueda realizar a partir de las 24-48 horas después de haberlo aplicado.

CATALIZACIÓN

Para catalizar el **TRANSPARENTE RTU (LPA) LÍNEA RN800** adicione 5 partes del producto en volumen más una parte en volumen del **CATALIZADOR PARA TRANSPARENTE RTU (LPA) LÍNEA RN800 *ESTE PRODUCTO VIENE EN KIT*** Es decir en una proporción del 100% del transparente más el 20% de catalizador (5:1) Agite perfectamente por un espacio de 30 seg. **¡CUIDADO, NO UTILICE OTRO TIPO DE CATALIZADOR YA QUE LAS PROPIEDADES DE ESTE PRODUCTO SE PUEDEN VER AFECTADAS!**
–ESTE PRODUCTO VIENE EN VISCOSIDAD DE APLICACIÓN POR LO QUE NO NECESITA SER DILUIDO-

El tiempo de vida útil de la mezcla es de 2-3 horas dependiendo de la temperatura, una vez transcurrido este tiempo no se recomienda la aplicación del producto, ya que sus propiedades iniciales pueden sufrir alteraciones.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplique utilizando pistola de gravedad con boquilla 1.3 – 1.4 mm a una presión de 25-30 lbs. Aplique de 2 a 3 manos húmedas de **TRANSPARENTE RTU (LPA) LÍNEA RN800** dando un tiempo de oreo entre mano y mano de 5-10 minutos dependiendo las condiciones climatológicas. Se debe aplicar este producto respetando el oreo de la última mano de color o cualquiera de los productos recomendados con anterioridad.

Para mayor información comunicarse:
01-800-504-35-00 01-55-5321-25-00
repintado@pinturasacuario.com
Industrial Técnica de Pinturas S.A. de C.V.

Producto elaborado bajo licencia de:
pinturas.
Acuario

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



TRANSPARENTE RTU (LPA)

RESINA DE POLIURETANO

LÍNEA RN800

DATOS TECNICOS

| | |
|----------------------------|--|
| ACABADO | BRILLANTE 92-96 U.B. @ 60° CON GLOSSMETER |
| CATALIZADOR RECOMENDADO | PROPIO DEL SISTEMA DEL KIT (5:1) |
| SOLVENTE RECOMENDADO | EL PRODUCTO VIENE LISTO PARA CATALIZARSE Y SER APLICADO. |
| COLOR | TRANSPARENTE CRISTALINO |
| % SOLIDOS EN PESO | 30.0-33.0% |
| PESO ESPECIFICO | 0.92 +/- |
| VISCOSIDAD DE APLICACIÓN | 12-14 SEG COPA FORD # 4 @ 25 °C |
| RENDIMIENTO TEORICO | 5 - 7 M2/L @ 1.5 MILS DE PELICUL SECA |
| TIEMPO DE SECADO AL POLVO | 5 MINUTOS |
| TIEMPO DE SECADO AL MANEJO | 6-8 HORAS |
| TIEMPO DE SECADO DURO | 24 HORAS |
| TIEMPO PARA PULIR | 24-48 HORAS EN ADELANTE |

IMPORTANTE

Siga las recomendaciones e instrucciones para la utilización de este producto, el usuario asume toda la responsabilidad y riesgo si decide cambiar o modificar el uso o el manejo de este producto. No se recomienda para uso marino. No se recomienda aplicar este producto en superficies que estén en contacto con tierra suelta ni que tengan contacto con el agua o en condiciones severas de resistencia mecánica. Aplique este producto en lugares adecuados que tengan ventilación y se encuentren libres de polvo, basura o agentes que puedan afectar la apariencia final. La superficie debe de estar completamente limpia de cualquier agente contaminante que inhiba la adherencia del producto. Previo a la aplicación elimine todo tipo de grasa, aceite, óxido, polvo, gomas y pintura en malas condiciones. Utilice siempre su equipo de seguridad: goggles, guantes de nitrilo, mascarilla contra vapores y overol. Se debe mantener el envase muy bien cerrado y almacenado en lugares secos y frescos. No deje este producto al alcance de los niños. Es importante limpiar perfectamente el equipo de aplicación después de su uso. No deje material catalizado en el equipo de aplicación. No regrese material catalizado al envase original. Prepare solo el material que vaya a utilizar. EVITE EL USO DE SOLVENTES GENERICOS O THINNER ESTANDAR YA QUE AFECTAN EL ACABADO FINAL.

Para mayor información comunicarse:
01-800-504-35-00 01-55-5321-25-00
repintado@pinturasacuario.com
Industrial Técnica de Pinturas S.A. de C.V.

Producto elaborado bajo licencia de:
pinturas.
Acuario