GOLD

pinturas Acuario

Libre de hongos

Máxima protección antohongos

Alta resistencia a rayos ultravioleta

FICHA TÉCNICA

GRUPO: LÍNEA DECORATIVA

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

GOLD

2.- DESCRIPCIÓN

GOLD es un recubrimiento base agua, elaborado a base de resina 100% Acrílica, ecoamigable (bajo contenido de VOC) libre de plomo, calidad Ultra Premium, de un fino acabado terso satinado o mate.

3.- USOS Y PROPIEDADES

GOLD es un recubrimiento de fácil limpieza y muy bajo olor durante su aplicación, es ideal para decorar y embellecer construcciones de tipo residencial, hotelero y comercial, el conjunto de técnologia, procesos de fabricación y materias primas de la mejor cálidad, dan como resultado un producto con perfecto balance entre precio y calidad, proporcionando el máximo rendimiento, mayor blancura, gran poder cubriente, larga duración y mayor protección a rayos UV* y a la formacion de hongos. Su alto contenido de resina lo hace completamente flexible (ahulado). Por sus propiedades adecuadamente, controladas, se aplica muy fácilmente, con brocha, rodillo, o equipo airless. Es altamente recomendado para exteriores e interiores. Se puede aplicar con gran facilidad sobre yeso, panel de yeso, cemento, concreto, manposteria, block y madera entre otras superficies. Se recomienda el uso del Sellador Acrílico Entintable para obtener mayor desempeño del producto.

Este recubrimiento contiene agentes que inhiben el crecimiento de hongos y/o algas sobre la superficie de la película seca. Cuenta además con protección * Anti-Bacterial dentro de la lata (in can). **Resistente a la Alcalinidad.

4.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

CONDICIONES GENERALES:
La superficie deberá estar seca, limpia, libre de polvo, grasa, películas mal adheridas o cualquier partícula extraña. En caso de ser necesario, resanar cualquier imperfección o falla del sustrato antes de aplicar el producto.

SUPERFICIES NUEVAS DE CONCRETO, YESO O CEMENTO:
Debido a las características de porosidad, absorción y alcalinidad de estos sustratos, se recomienda el uso del sellador SELLALKALI (consultar a detalle ficha técnica de SELLALKALI, para tratamiento de superficies con problemas de salitre), diluido 3 partes de agua limpia por 1 de SELLADOR, observando un tiempo de secado mínimo de 2 hrs. antes de aplicar la pintura.

SUPERFICIES TRATADAS CON ANTERIORIDAD:
En sustratos que presenten pinturas o esmaltes anteriores, será necesario realizar una prueba de adherencia para determinar si es posible repintar o será necesario eliminar la capa de pintura vieja o deteriorada. En caso de esmaltes, es indispensable lijar, o cepillar (con cepillo de cerdas de acero) la superficie hasta eliminar por completo el brillo de la película anterior, para evitar que el nuevo recubrimiento pierda adherencia, limpiar la superficie para eliminar las partículas sueltas y el polvo, aplicar sellador vinílico SELLAMURO 501, diluido a razón de 3 o 5 partes de agua por 1 parte de sellador dejando secar 2 hrs. antes de aplicar el acabado.

SUPERFICIES TRATADAS CON ANTERIORIDAD:
En sustratos que presenten pinturas o esmaltes anteriores, será necesario realizar una prueba de adherencia para determinar si es posible repintar o será necesario eliminar la capa de pintura vieja o deteriorada. En caso de esmaltes, es indispensable lijar o cepillar la superficie con cepillo de cerdas de acero, hasta eliminar por completo el brillo de la película anterior, para evitar que el nuevo recubrimiento pierda adherencia. Una vez realizado lo anterior, limpiar la superficie para eliminar las partículas sueltas y el polvo, aplicar cualquiera de nuestros selladores (Acrílico entintable, contra Álcali o Vinílico) elegido de acuerdo a las condiciones de la superficie.

5.- APLICACIÓN

Puede aplicarse con cualquier sistema de pintado (brocha, rodillo, aspersión, airless, etc.) la dilución recomendada será de máximo, 15% con agua limpia, homogenizar perfectamente y aplicar dos manos uniformes, para asegurar las propiedades de resistencia y apariencia del producto.

LIMPIEZA DEL EQUIPO:
Limpie todo los implementos usados para pintar, utilizando agua y detergente común.

6.- ALMACENAMIENTO

Conservarse en un lugar fresco y cubierto a una temperatura no menor de 5° C ni mayor de 35° C.

7.- PRECAUCIONES

Evite el contacto prolongado con la piel y la ropa.
En caso de ingestión accidental, acudir al médico.
Si hubiese contacto con los ojos, lavar de inmediato con agua limpia.

8.- PRESENTACIÓN

BOTE 1L
GALÓN 4L
CUBETA 19L
TAMBOR 200L

pinturasacuario.com
Asesoría técnica
CDMX y Área Metropolitana Tel.: 53212500
Interior de la República sin costo 0180050433500

GOLD

pinturas Acuario

Libre de hongos

Máxima protección antohongos

Alta resistencia a rayos ultravioleta

FICHA TÉCNICA

DATOS TÉCNICOS	
TIPO	ACRÍLICO 100%
ACABADO	SATINADO/MATE
BRILLO 60° (UNIDADES DE BRILLO) ACABADO SATINADO	20 MÍNIMO
BRILLO 60° (UNIDADES DE BRILLO) ACABADO MATE ACABADO SATINADO	MENOR A 5 20 MÍNIMO
VISCOSIDAD (KUS)	105 - 115
DENSIDAD (KG/LT.)	1.26 ± 0.05
SÓLIDOS EN PESO (%)	51 ± 1
FINURA (HEGMAN) (MÍNIMO)	4.0
PH (MÍNIMO)	8.0 - 9.5
OPACIDAD (%REF.) (ESPECTROFOTÓMETRO)	95.0 MÍNIMO
BLANCURA (WHITNESS INDEX, %) (ESPECTRO)	85.0 MÍNIMO
LAVABILIDAD, DETERGENTE, (CICLOS)	MAYOR A 15,000
TIEMPO DE SECADO AL TACTO (Minutos @ 25 °C, Hum. R. <50%)	30 PROMEDIO
TIEMPO PARA RECUBRIR (Minutos @ 25 °C, Hum. R. <50%)	50 PROMEDIO
RENDIMIENTO TEÓRICO	10 – 12 m2/L.

Industrial Técnica de Pinturas S.A. de C.V., garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se hayan observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, dilución, aplicación, así como la preparación de la superficie, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

Industrial Técnica de Pinturas S.A. de C.V., garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

Todos los rendimientos varían, dependiendo del color, de la preparación del producto, tipo de superficie así como el método de aplicación.

pinturasacuario.com
Asesoría técnica
CDMX y Área Metropolitana Tel.: 53212500
Interior de la República sin costo 0180050433500